

HYPALON TOLUENE FREE TWO PART ADHESIVE **INSTRUCTIONS**

Product Description

Hypalon Toluene Free Two Part Adhesive when used in conjunction with Curing Agent gives an adhesive with excellent adhesion to most forms of Hypalon, Polyurethane and other Rubber based materials. The adhesive system is also very useful for many industrial applications and will bond a wide variety of surfaces including wood, canvas, leather, and metal, if used in conjunction with a suitable primer such as Bostik 9252.

Application

1. Ensure the repair is made in a warm, dry environment and the tubes are deflated.
2. Mark off and abrade the area to repair and the patch.
3. Thoroughly clean and dry both surfaces ideally with a suitable such as Ethyl Acetate or toluene.
4. Mix the Curing Agent thoroughly into the adhesive for 2-3 minutes at a ratio of approximately 25-1 (4%)
5. Apply a thin coat of adhesive to each surface and allow to dry for 20 minutes or until touch dry. Apply two further coats of adhesive allowing and allow the final coat to be touch dry.
6. Bring the two coated surfaces together using sufficient pressure to ensure intimate contact, taking care not to trap any air pockets.
7. Leave the glue to cure for a minimum of 6 hours (ideally overnight) before inflation and testing.

IMPORTANT NOTE:

All the information in the Data Sheet is based on practical experience and is published in good faith. However, because we have no control over the manner or conditions in which our products are used, or over work undertaken or end product manufactured by the purchaser, we cannot accept liability for results. Responsibility for ascertaining the suitability of products for his purposes rests with the purchaser. All conditions, representations, statements, warranties or guarantees whatsoever, whether express, implied or statutory, in respect of any goods manufactured, sold or supplied by us are hereby expressly excluded and we accept no liability in respect of any claim for damage or consequential loss caused to any property arising directly or indirectly out of the use of our products or goods.

INSTRUCTIONS POUR LES ADHÉSIFS EN DEUX PARTIES SANS **TOLUÈNE HYPALON**

Description du produit

L'adhésif en deux parties sans toluène Hypalon, utilisé en association avec un agent de durcissement donne une adhésif très bien adhérente à la plupart des types de matériaux à base d'hypalon, polyuréthane et autres matériaux à base de caoutchouc. Le système adhésif est également très utile pour de nombreuses applications industrielles et peut adhérer à une grande variété de surfaces, y compris le bois, la toile, le cuir et le métal, s'il est utilisé en association avec un apprêt adapté comme Bostik 9252.

Application

1. Assurez-vous que la réparation se fait dans un environnement chaud et sec et que les tubes sont dégonflés.
2. Marquez et éraillez la zone pour réparer et faire le patch.
3. Nettoyez et séchez soigneusement les deux surfaces, idéalement avec un produit approprié comme l'acétate d'éthyle ou le toluène.
4. Mélangez soigneusement l'agent de durcissement dans l'adhésif pendant 2 à 3 minutes à un ratio d'environ 25-1 (4 %)

5. Appliquez une fine couche d'adhésif sur chaque surface et laissez sécher pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que le toucher sèche. Appliquez deux couches supplémentaires d'adhésif pour laisser sécher la dernière couche au toucher.
6. Rapprochez les deux surfaces recouvertes en exerçant suffisamment de pression pour assurer un contact intime, en veillant à ne pas emprisonner de poches d'air.
7. Laissez la colle durcir pendant au moins 6 heures (idéalement toute la nuit) avant le gonflage et les tests.

NOTE IMPORTANTE :

Toutes les informations contenues dans la fiche technique sont basées sur l'expérience pratique et sont publiées de bonne foi. Cependant, comme nous n'avons aucun contrôle sur la manière ou les conditions d'utilisation de nos produits, ni sur le travail effectué ou le produit final fabriqué par l'acheteur, nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des résultats. La responsabilité de vérifier l'adéquation des produits à ses besoins incombe à l'acheteur. Toutes les conditions, déclarations, garanties ou garanties de quelque nature que ce soit, qu'elles soient expresses, implicites ou statutaires, concernant tout bien fabriqué, vendu ou fourni par nous, sont expressément exclues et nous n'assumons aucune responsabilité concernant toute réclamation pour dommage ou perte conséquente causée à un bien résultant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits ou biens.