

## **PVC TOLUENE FREE TWO PART ADHESIVE INSTRUCTIONS**

### **Product Description**

PVC Toluene-Free Two-Part Adhesive, when used in conjunction with the Curing Agent, provides excellent adhesion to most types of PVC. This adhesive system is also well suited to a wide range of industrial applications and is capable of bonding various materials, including wood, canvas, leather, PVC, nylon fabric, polyurethane fabric, and foam. A small compatibility test is recommended before full application.

### **Application**

1. Ensure the repair is carried out in a warm, dry environment, with the tubes fully deflated
2. Thoroughly clean and dry both surfaces. For best results on PVC materials, wipe the surfaces with MEK immediately prior to application.
3. Mix the Curing Agent thoroughly into the adhesive for 2–3 minutes at a ratio of 25:1 (4%).
4. Apply a thin, even coat of adhesive to both surfaces and allow it to dry for approximately 20 minutes, or until touch dry. Apply two additional coats, allowing 2–3 minutes between each coat. After the final coat, wait until the adhesive is touch dry.
5. Carefully bring the coated surfaces together, applying firm and even pressure to ensure full contact and to avoid trapping air pockets.
6. Allow the adhesive to cure for a minimum of 6 hours, ideally overnight, before inflating and testing.

#### **IMPORTANT NOTE:**

*All the information in the Data Sheet is based on practical experience and is published in good faith. However, because we have no control over the manner or conditions in which our products are used, or over work undertaken or end product manufactured by the purchaser, we cannot accept liability for results. Responsibility for ascertaining the suitability of products for his purposes rests with the purchaser. All conditions, representations, statements, warranties or guarantees whatsoever, whether express, implied or statutory, in respect of any goods manufactured, sold or supplied by us are hereby expressly excluded and we accept no liability in respect of any claim for damage or consequential loss caused to any property arising directly or indirectly out of the use of our products or goods.*

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF BICOMPOSANT SANS TOLUÈNE POUR PVC**

### **Description du produit**

L'adhésif bicomposant sans toluène pour PVC, utilisé avec l'agent de durcissement, offre une excellente adhérence sur la plupart des types de PVC. Ce système adhésif convient également à de nombreuses applications industrielles et permet le collage de divers matériaux, notamment le bois, la toile, le cuir, le PVC, le nylon, le polyuréthane et la mousse.

### **Instructions d'utilisation**

1. S'assurer que la réparation est effectuée dans un environnement chaud et sec et que les chambres à air sont dégonflées.
2. Nettoyer et sécher soigneusement les deux surfaces. Pour les matériaux en PVC, de meilleurs résultats sont obtenus si les surfaces sont essuyées avec du MEK immédiatement avant l'application.
3. Mélanger soigneusement l'agent de durcissement à l'adhésif pendant 2 à 3 minutes, dans une proportion de 25:1 (4 %).
4. Appliquer une fine couche d'adhésif sur chaque surface et laisser sécher pendant 20 minutes, ou jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher. Appliquer ensuite deux autres couches d'adhésif, en respectant un délai de 2 à 3 minutes entre chaque couche, une fois la couche précédente sèche au toucher.
5. Assembler les deux surfaces enduites en exerçant une pression suffisante pour assurer un bon contact entre elles, en évitant d'emprisonner des poches d'air.
6. Laisser l'adhésif durcir pendant au moins 6 heures, idéalement toute la nuit, avant de regonfler et de procéder à l'essai.

*REMARQUE IMPORTANTE : Toutes les informations contenues dans la fiche technique sont fondées sur l'expérience pratique et sont publiées de bonne foi. Toutefois, comme nous n'avons aucun contrôle sur la manière dont nos produits sont utilisés, ni sur les conditions d'utilisation, ni sur les travaux entrepris ou les produits finis fabriqués par l'acheteur, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les produits sont adaptés à ses besoins. Toutes les conditions, déclarations, affirmations, garanties ou assurances de quelque nature que ce soit, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, concernant les marchandises que nous fabriquons, vendons ou fournissons, sont par la présente expressément exclues et nous déclinons toute responsabilité en cas de réclamation pour dommages ou pertes indirectes causés à tout bien résultant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits ou marchandises.*