

HYPALON TOLUENE FREE TWO PART ADHESIVE **INSTRUCTIONS**

Product Description

When used with Curing Agent, this toluene-free, two-part Hypalon adhesive offers excellent adhesion to most forms of Hypalon, polyurethane, and other rubber-based materials. The system is also suitable for a wide range of industrial applications and can bond a variety of surfaces, including wood, canvas, leather, and metal, when used with an appropriate primer such as Bostik 9252.

Application

1. Ensure the repair is carried out in a warm, dry environment and that the tubes are fully deflated.
2. Mark out the repair area and abrade both the damaged area and the patch.
3. Thoroughly clean both surfaces and allow them to dry completely, ideally using a suitable solvent such as ethyl acetate or toluene.
4. Mix the Curing Agent thoroughly into the adhesive for 2–3 minutes at an approximate ratio of 25:1 (4%).
5. Apply a thin coat of adhesive to each surface and allow it to dry for 20 minutes, or until touch dry. Apply two further coats, allowing the final coat to become touch dry.
6. Bring the two coated surfaces together, applying firm pressure to ensure full contact and taking care not to trap any air pockets.
7. Allow the adhesive to cure for a minimum of 6 hours, ideally overnight, before inflating and testing.

IMPORTANT NOTE:

All the information in the Data Sheet is based on practical experience and is published in good faith. However, because we have no control over the manner or conditions in which our products are used, or over work undertaken or end product manufactured by the purchaser, we cannot accept liability for results. Responsibility for ascertaining the suitability of products for his purposes rests with the purchaser. All conditions, representations, statements, warranties or guarantees whatsoever, whether express, implied or statutory, in respect of any goods manufactured, sold or supplied by us are hereby expressly excluded and we accept no liability in respect of any claim for damage or consequential loss caused to any property arising directly or indirectly out of the use of our products or goods.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF **BICOMPOSANT SANS TOLUÈNE POUR HYPALON**

Description du produit

Utilisé avec un agent de durcissement, cet adhésif bicomposant sans toluène pour Hypalon offre une excellente adhérence sur la plupart des types d'Hypalon, de polyuréthane et d'autres matériaux à base de caoutchouc. Ce système convient également à un large éventail d'applications industrielles et permet le collage de divers matériaux, notamment le bois, la toile, le cuir et le métal, lorsqu'il est utilisé avec un apprêt approprié, tel que le Bostik 9252.

Instructions d'utilisation

1. S'assurer que la réparation est effectuée dans un environnement chaud et sec et que les chambres à air sont complètement dégonflées.
2. Marquer la zone à réparer et poncer la zone endommagée ainsi que la pièce de réparation.
3. Nettoyer soigneusement les deux surfaces et les laisser sécher complètement, de préférence à l'aide d'un solvant approprié, tel que l'acétate d'éthyle ou le toluène.
4. Mélanger soigneusement l'agent de durcissement à l'adhésif pendant 2 à 3 minutes, dans une proportion d'environ 25:1 (4 %).
5. Appliquer une fine couche d'adhésif sur chaque surface et laisser sécher pendant 20 minutes, ou jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher. Appliquer ensuite deux autres couches, en laissant chaque couche sécher au toucher avant d'appliquer la suivante.
6. Assembler les deux surfaces enduites en exerçant une pression ferme afin d'assurer un bon contact entre elles, en évitant d'emprisonner des poches d'air.
7. Laisser l'adhésif durcir pendant au moins 6 heures, idéalement toute la nuit, avant de regonfler et d'effectuer un essai.

REMARQUE IMPORTANTE : Toutes les informations contenues dans la fiche technique sont fondées sur l'expérience pratique et sont publiées de bonne foi. Toutefois, comme nous n'avons aucun contrôle sur la manière dont nos produits sont utilisés, ni sur les conditions d'utilisation, ni sur les travaux entrepris ou les produits finis fabriqués par l'acheteur, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les produits sont adaptés à ses besoins. Toutes les conditions, déclarations, affirmations, garanties ou assurances de quelque nature que ce soit, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, concernant les marchandises que nous fabriquons, vendons ou fournissons, sont par la présente expressément exclues et nous déclinons toute responsabilité en cas de réclamation pour dommages ou pertes indirectes causés à tout bien résultant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits ou marchandises.